

309 TPC-AKD

Lakier alkidowy, bezpośrednia przyczepność, DTM

Baza żywiczna: alkid jednoskładnikowy

Informacja techniczna 5.5.1

Produkty:	Pigmenty GJ50- Żywica GK41-1102 Żywica/Pigmenty 65:35 Rozcieńczalnik SV12-0360 Nitro SV13-0732 Szybki SV13-0701 Normalny		
Aplikacja i właściwości:	Lakier alkidowy, bezpośrednia przyczepność, DTM • Dobra odporność na czynniki pogodowe, żółknięcie, duża twardość • Dobre wypełnienie i rozlewność • Doskonały wygląd lakieru • Optymalne właściwości powłoka osiąga po 12 dniach schnięcia • Możliwość aplikacji bezpośrednio na stal • Lakier nawierzchniowy 2w1 z ochroną antykorozyjną • Minimalna temperatura podczas aplikacji wynosi +15°C		
Podłoża i przygotowanie: Utwardzona istniejąca powłoka Goła stal Materiały podkładowe	Oczyszczanie SV20-0505 SV22-0500 Lakier 309 TPC-AKD może być aplikowany na wszystkie materiały podkładowe Salcomix.	Szlifowanie P240-360 P80-150	Oczyszczanie SV20-0505 SV22-0500 * Inne substraty mogą być możliwe. Proszę odnieść się do matrycy 3.9
Dane produktu:	Z uwagi na różną jakość stali i różne jej komponenty zawsze należy sprawdzać bezpośrednią przyczepność do podłoża. Lakier alkidowy 1K w połysku do aplikacji na przedmioty użytkowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, z bezpośrednią przyczepnością do stali. Przed aplikacją usunąć korozję przez szlifowanie lub piaskowanie. Przy zastosowaniu rozcieńczalnika SV12-0360 połysk może być niższy. Dodatek 5-10% utwardzacza (SC27-0500 / SC29-0863) optymalizuje odporność i schnięcie powłoki (żywność mieszanki wynosi około 4 h).		
Uwagi specjalne:	Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm. Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.		

309 TPC-AKD

Lakier alkidowy, bezpośrednia przyczepność, DTM

Baza żywiczna: alkid jednoskładnikowy

Informacja techniczna 5.5.1

Zastosowanie: Lakier 1K uni

Uwagi: Dane o udziale LZO, wydajności udziale ciał stałych i lepkości bazują na objętościowej proporcji mieszania z utwardzaczem. Rozcieńczalnik dobrać zależnie od temperatury otoczenia i wielkości lakierowanego obiektu.

	Produkt	309 TPC-AKD Lakier 1K, DTM				
	LZO	Teoretyczna wydajność przy 1 µm (RAL3000/9010)			Udział ciał stałych	
	565-605 g/l	375/336 m²/kg		374/367 m²/L	38-48 % wagowo	
	Sprawdzić kolor przed aplikacją		Dozować zgodnie z recepturą koloru:			
	Proporcja	309 TPC-AKD	100 % wagowo		3 obj.	
	Utwardzacz	-				
	Rozcieńczalnik	SV12-0360 SV13-0732 SV13-0701	30 % wagowo		1 obj.	
	Lepkość w 23°C DIN 4		Grubość suchej powłoki		Żywotność w 20°C	Połysk pod kątem 60°
	3:1 obj. 18-22 s. 4:1 obj. 22-26 s.		40-60 µm (2-3 warstwy). Odprowadzenie między warstwami 5-10 min.		-	> 80
	Aplikacja		Lepkość (s.)	Proporcja	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)
	Pistolet		18-22	3:1	< 2,5	1.3-1.6
	Pistolet HVLP		18-22	3:1	~ 2	1.3-1.7
	Pistolet ssący		18-22	3:1	2-3	1.3-1.7
	Próżniowo/ w osłonie powietrza		22-26	4:1	120-150	0.23-0.28
	Pompa membranowa lub ciśnieniowa		18-22	3:1	< 4	1.0
	Pędzel lub wałek		z mniej cieńszym; możliwa tylko aplikacja pędzlem			
	Schnięcie w temp. obiektu:	Pyłosuchość	Suchość w dotyku	Montaż	Pełne utwardzenie	Kolejna warstwa
	20°C	~30 min.	18 godz.	36-48 godz.	12-15 dni	> 7 dni*
	60°C	-	30-45 min.	60-90 min.	-	-