

# Plastyfikator

## Informacja techniczna 5.7.2

- Zastosowanie:** GK69-2910, plastyfikator powłok do lakierowania tworzyw sztucznych
- Właściwości:** Elastyczny, łatwo się łączy z lakierem. Przeznaczony do lakierowania elastycznych tworzyw sztucznych.
- Uwagi:** Udział plastyfikatora: 25% objętościowych. Z dodatkiem plastyfikatora powłoka schnie wolniej. Poziom połysku lakierów matowych wzrasta.
- Uwagi specjalne:** Nie można wykluczyć, że ten produkt zawiera cząstki mniejsze niż 0,1 µm. Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

|                                                                                     |                                   |                               |                                                                           |                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Produkt</b>                    | GK69-2910 Plastyfikator       |                                                                           |                         |                             |
|                                                                                     |                                   |                               | <b>Lakiery 2K (ACR lub PUR) Salcomix</b>                                  |                         |                             |
|    | <b>Proporcja</b>                  | Krok 1                        | 4 Obj. podkładu lub lakieru 2K ACR lub PUR/ Ergoclear<br>1 Obj. GK69-2910 |                         |                             |
|    | <b>Utwardzacz</b>                 |                               | Patrz karta techniczna właściwego produktu                                |                         |                             |
|    | <b>Rozcieńczalnik</b>             |                               | Patrz karta techniczna właściwego produktu                                |                         |                             |
|  | <b>Lepkość w 23°C DIN 4</b>       | <b>Grubość suchej powłoki</b> |                                                                           | <b>Żywotność w 20°C</b> | <b>Połysk pod kątem 60°</b> |
|  | <b>Schnięcie w temp. obiektu:</b> | Pyłosuchość                   | Suchość w dotyku                                                          | Montaż                  | Kolejna warstwa             |
|                                                                                     | 20°C                              | -                             | -                                                                         | -                       | -                           |
|                                                                                     | 60°C                              | -                             | -                                                                         | -                       | -                           |